

BENTONITA



APLICACIONES

- Sellado de Sondeos.
- Impermeabilización de tuberías.
- Sellado para muestreo selectivo.
- Protección contaminación superficial.

Bentonita disponible en calibres de 2-7mm y de 7-12mm

CARACTERÍSTICAS

	MIKOLIT 00		MIKOLIT 300	
Diámetro	2-7	7-12	2-7	7-12
Absorción de agua	80%		240%	
Permeabilidad DIN 18130	-10 <10 m/s		-10 <10 m/s	
Aumento de volumen	40%		100%	
Contenido en H ₂ O DIN 18121	14 – 16%		14 – 16%	



TABLA Kg BENTONITA / DIÁMETRO DE ENTUBACIÓN-PERFORACIÓN

diámetro perforación → diámetro tubería ↓								
	100	150	200	250	300	400	500	600
0	8	20	36	56	80	142	223	321
50	6	18	34	54	78	141	221	319
100		12	28	48	72	135	215	313
125			22	42	66	128	209	307
160			12	33	58	120	200	298
200				20	44	108	188	285
250					25	88	167	265
315						55	134	232
400							81	178
500								98